

Προεργασία hyperdesmo

Λεπτομερής καθαρισμος του υποστρώματος και απομάκρυνση σαθρών κονιαμάτων με υδροβολή υψηλής πίεσης ή τριβείο. Ακολουθούν κονιάματα για τοπικές εξομαλύνσεις όπου χρειάζεται. Επισκευή των στηθών και των υδροροών όπως και τοποθέτηση αεραγωγών σε παλαιά θερμομόνωση.

Αστάρωμα επιφάνειας

Ακολουθεί το αστάρωμα της επιφάνειας που αποτελείται από υδατοδιαλυτό υλικό δύο συστατικών aquadur. Εφαρμόζεται σε μία στρώση και σε όλη την επιφάνεια

1η στρώση hyperdesmo

Ακολουθεί η εφαρμογή του στεγανωτικού υλικού hyperdesmo και εφαρμόζεται με ρολό ή με σύστημα ψεκασμού. Η πρώτη στρώση

φροντίζουμε να έχει καλύψει 800-900 gr / 1 τ.μ.
σε κατανάλωση υλικού.

2η στρώση hyperdesmo lv

Η 2η στρώση του υλικού εφαρμόζεται την επόμενη ημέρα και αφού έχει στεγνώσει καλά η πρώτη στρώση ώστε να μπορεί να πατηθεί. Ο τρόπος εφαρμογής είναι ο ίδιος και η κατανάλωση του υλικού είναι 600-800 gr / 1 τ.μ. ώστε να συμπληρωθεί η απαιτούμενη ποσότητα βάσει των προδιαγραφών της εταιρείας παραγωγού.